

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Eddesser Straße 1 // 31234 Edemissen // Deutschland

geo-log Ingenieurgesellschaft mbH
- Frau Denise Anlauf -
Georg-Westermann-Allee 23 a
38104 Braunschweig

UCL Umwelt Control Labor GmbH
Standort Hannover // Eddesser Straße 1
31234 Edemissen // Deutschland
Karsten Goldbach
T 05176-989751
F 05176989744
karsten.goldbach@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 15-47805-001/1

Prüfgegenstand: Feststoff
Auftraggeber / KD-Nr.: geo-log Ingenieurgesellschaft mbH, Georg-Westermann-Allee 23 a, 38104 Braunschweig / 59681
Projektbezeichnung: 15150-R A 39: Sanierung der Rampen an der AS SZ-Watenstedt
Probeneingang am / durch: 28.09.2015 / Paketdienst
Prüfzeitraum: 28.09.2015 - 08.10.2015

Parameter	Probenbezeichnung	MP Asb 11 Deckschicht	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.	15-47805-001		
	Einheit			
Analyse der Originalprobe				
Trockenrückstand 105°C	% OS	99,4	0,1	DIN EN 12880 (S2a);L
Asbest (WHO-Fasern)		0,177% Amphibolasbest		TRGS 517/BIA 7487;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten += durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Probenkommentare

Asbest (WHO-Fasern) TRGS 517/BIA 7487

Die Untersuchung erfolgte nach TRGS 517 / BIA 7487 mit einer Nachweisgrenze in Höhe von 0,008%.
Das Untersuchungsergebnis ist nicht entsorgungsrelevant, da < 0,1%, aber arbeitsschutzrelevant, da >0,008%.

i.A. A.Schwader

08.10.2015

i.A. M.Sc. Anna-Lena Schrader (Kundenbetreuer)

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Eddesser Straße 1 // 31234 Edemissen // Deutschland

geo-log Ingenieurgesellschaft mbH
- Frau Denise Anlauf -
Georg-Westermann-Allee 23 a
38104 Braunschweig

UCL Umwelt Control Labor GmbH
Standort Hannover // Eddesser Straße 1
31234 Edemissen // Deutschland
Karsten Goldbach
T 05176-989751
F 05176989744
karsten.goldbach@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 15-47805-002/1

Prüfgegenstand: Feststoff
Auftraggeber / KD-Nr.: geo-log Ingenieurgesellschaft mbH, Georg-Westermann-Allee 23 a, 38104 Braunschweig / 59681
Projektbezeichnung: 15150-R A 39: Sanierung der Rampen an der AS SZ-Watenstedt
Probeneingang am / durch: 28.09.2015 / Paketdienst
Prüfzeitraum: 28.09.2015 - 08.10.2015

Parameter	Probenbezeichnung	MP Asb 12 Deckschicht	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.	15-47805-002		
	Einheit			
Analyse der Originalprobe				
Trockenrückstand 105°C	% OS	99,4	0,1	DIN EN 12880 (S2a);L
Asbest (WHO-Fasern)		<0,008%		TRGS 517/BIA 7487;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten += durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Probenkommentare

Asbest (WHO-Fasern) TRGS 517/BIA 7487

Die Untersuchung erfolgte nach TRGS 517 / BIA 7487 mit einer Nachweisgrenze in Höhe von 0,008%.
Das Untersuchungsergebnis ist nicht entsorgungsrelevant, da < 0,1%, und nicht arbeitsschutzrelevant, da < 0,008%.

i.A. A.Schwader

08.10.2015

i.A. M.Sc. Anna-Lena Schrader (Kundenbetreuer)

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Eddesser Straße 1 // 31234 Edemissen // Deutschland

geo-log Ingenieurgesellschaft mbH
- Frau Denise Anlauf -
Georg-Westermann-Allee 23 a
38104 Braunschweig

UCL Umwelt Control Labor GmbH
Standort Hannover // Eddesser Straße 1
31234 Edemissen // Deutschland
Karsten Goldbach
T 05176-989751
F 05176989744
karsten.goldbach@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 15-47805-003/1

Prüfgegenstand: Feststoff
Auftraggeber / KD-Nr.: geo-log Ingenieurgesellschaft mbH, Georg-Westermann-Allee 23 a, 38104 Braunschweig / 59681
Projektbezeichnung: 15150-R A 39: Sanierung der Rampen an der AS SZ-Watenstedt
Probeneingang am / durch: 28.09.2015 / Paketdienst
Prüfzeitraum: 28.09.2015 - 08.10.2015

Parameter	Probenbezeichnung	MP Asb 13 Tragschicht + Binderschicht	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.	15-47805-003		
	Einheit			
Analyse der Originalprobe				
Trockenrückstand 105°C	% OS	99,1	0,1	DIN EN 12880 (S2a);L
Asbest (WHO-Fasern)		<0,008%		TRGS 517/BIA 7487;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten += durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Probenkommentare

Asbest (WHO-Fasern) TRGS 517/BIA 7487

Die Untersuchung erfolgte nach TRGS 517 / BIA 7487 mit einer Nachweisgrenze in Höhe von 0,008%.
Das Untersuchungsergebnis ist nicht entsorgungsrelevant, da < 0,1%, und nicht arbeitsschutzrelevant, da < 0,008%.

i.A. A.Schwader

08.10.2015

i.A. M.Sc. Anna-Lena Schrader (Kundenbetreuer)

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Eddesser Straße 1 // 31234 Edemissen // Deutschland

geo-log Ingenieurgesellschaft mbH
- Frau Denise Anlauf -
Georg-Westermann-Allee 23 a
38104 Braunschweig

UCL Umwelt Control Labor GmbH
Standort Hannover // Eddesser Straße 1
31234 Edemissen // Deutschland
Karsten Goldbach
T 05176-989751
F 05176989744
karsten.goldbach@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 15-47805-004/1

Prüfgegenstand: Feststoff
Auftraggeber / KD-Nr.: geo-log Ingenieurgesellschaft mbH, Georg-Westermann-Allee 23 a, 38104 Braunschweig / 59681
Projektbezeichnung: 15150-R A 39: Sanierung der Rampen an der AS SZ-Watenstedt
Probeneingang am / durch: 28.09.2015 / Paketdienst
Prüfzeitraum: 28.09.2015 - 08.10.2015

Parameter	Probenbezeichnung	MP Asb 14 Tragschicht	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.	15-47805-004		
	Einheit			
Analyse der Originalprobe				
Trockenrückstand 105°C	% OS	98,8	0,1	DIN EN 12880 (S2a);L
Asbest (WHO-Fasern)		<0,008%		TRGS 517/BIA 7487;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Probenkommentare

Asbest (WHO-Fasern) TRGS 517/BIA 7487

Die Untersuchung erfolgte nach TRGS 517 / BIA 7487 mit einer Nachweisgrenze in Höhe von 0,008%.
Das Untersuchungsergebnis ist nicht entsorgungsrelevant, da < 0,1%, und nicht arbeitsschutzrelevant, da < 0,008%.

i.A. A.Schwader

08.10.2015

i.A. M.Sc. Anna-Lena Schrader (Kundenbetreuer)