

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Eddesser Straße 1 // 31234 Edemissen // Deutschland

geo-log Ingenieurgesellschaft mbH
- Frau Denise Anlauf -
Georg-Westermann-Allee 23 a
38104 Braunschweig

UCL Umwelt Control Labor GmbH
Standort Hannover // Eddesser Straße 1
31234 Edemissen // Deutschland
Karsten Goldbach
T 05176-989751
F 05176989744
karsten.goldbach@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 15-46465-001/1

Prüfgegenstand: Feststoff
Auftraggeber / KD-Nr.: geo-log Ingenieurgesellschaft mbH, Georg-Westermann-Allee 23 a, 38104 Braunschweig / 59681
Projektbezeichnung: 15149-R/2 Wirtschaftsweg bei AS SZ-Lebenstedt-Nord
Probeneingang am / durch: 21.09.2015 / Paketdienst
Prüfzeitraum: 21.09.2015 - 28.09.2015

Parameter	Probenbezeichnung	MP 23 Deckschichten	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.	15-46465-001		
	Einheit			
Analyse der Originalprobe				
Asbest (WHO-Fasern)		0,035% Amphibolasbest		TRGS 517/BIA 7487;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Probenkommentare

Asbest (WHO-Fasern) TRGS 517/BIA 7487

Die Untersuchung erfolgte nach TRGS 517 / BIA 7487 mit einer Nachweisgrenze in Höhe von 0,008%.
Das Untersuchungsergebnis ist nicht entsorgungsrelevant, da < 0,1%, jedoch arbeitsschutzrelevant, da >0,008%.

i.A. A.Schwader

28.09.2015

i.A. M.Sc. Anna-Lena Schrader (Kundenbetreuer)

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Eddesser Straße 1 // 31234 Edemissen // Deutschland

geo-log Ingenieurgesellschaft mbH
- Frau Denise Anlauf -
Georg-Westermann-Allee 23 a
38104 Braunschweig

UCL Umwelt Control Labor GmbH
Standort Hannover // Eddesser Straße 1
31234 Edemissen // Deutschland
Karsten Goldbach
T 05176-989751
F 05176989744
karsten.goldbach@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 15-46465-002/1

Prüfgegenstand: Feststoff
Auftraggeber / KD-Nr.: geo-log Ingenieurgesellschaft mbH, Georg-Westermann-Allee 23 a, 38104 Braunschweig / 59681
Projektbezeichnung: 15149-R/2 Wirtschaftsweg bei AS SZ-Lebenstedt-Nord
Probeneingang am / durch: 21.09.2015 / Paketdienst
Prüfzeitraum: 21.09.2015 - 28.09.2015

Parameter	Probenbezeichnung	MP 24 Deckschicht inkl. Makadamschotter	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.	15-46465-002		
	Einheit			
Analyse der Originalprobe				
Asbest (WHO-Fasern)		< 0,008%		TRGS 517/BIA 7487;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Probenkommentare

Asbest (WHO-Fasern) TRGS 517/BIA 7487

Die Untersuchung erfolgte nach TRGS 517 / BIA 7487 mit einer Nachweisgrenze in Höhe von 0,008%.
Das Untersuchungsergebnis ist nicht entsorgungsrelevant, da < 0,1%, und nicht arbeitsschutzrelevant, da < 0,008%.

i.A. A.Schwader

28.09.2015

i.A. M.Sc. Anna-Lena Schrader (Kundenbetreuer)

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Eddesser Straße 1 // 31234 Edemissen // Deutschland

geo-log Ingenieurgesellschaft mbH
- Frau Denise Anlauf -
Georg-Westermann-Allee 23 a
38104 Braunschweig

UCL Umwelt Control Labor GmbH
Standort Hannover // Eddesser Straße 1
31234 Edemissen // Deutschland
Karsten Goldbach
T 05176-989751
F 05176989744
karsten.goldbach@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 15-46465-003/1

Prüfgegenstand: Feststoff
Auftraggeber / KD-Nr.: geo-log Ingenieurgesellschaft mbH, Georg-Westermann-Allee 23 a, 38104 Braunschweig / 59681
Projektbezeichnung: 15149-R/2 Wirtschaftsweg bei AS SZ-Lebenstedt-Nord
Probeneingang am / durch: 21.09.2015 / Paketdienst
Prüfzeitraum: 21.09.2015 - 28.09.2015

Parameter	Probenbezeichnung	MP 25 Binder- und Tragschicht	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.	15-46465-003		
	Einheit			
Analyse der Originalprobe				
Asbest (WHO-Fasern)		< 0,008%		TRGS 517/BIA 7487;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Probenkommentare

Asbest (WHO-Fasern) TRGS 517/BIA 7487

Die Untersuchung erfolgte nach TRGS 517 / BIA 7487 mit einer Nachweisgrenze in Höhe von 0,008%.
Das Untersuchungsergebnis ist nicht entsorgungsrelevant, da < 0,1%, und nicht arbeitsschutzrelevant, da < 0,008%.

i.A. A.Schwader

28.09.2015

i.A. M.Sc. Anna-Lena Schrader (Kundenbetreuer)